[redacted]

Nº ENTRADA	Nº ACTA	Nº REFERENCIA
486/25	568/25	14378/25

Ensayos:

FABRICACIÓN Y ENSAYO A COMPRESIÓN DE PROBETAS DE HORMIGÓN. UNE-EN 12350-1:2009, UNE-EN 12350-2:2009, UNE-EN 12390-2:2009 /1M:2015, UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, Art. 57.3.2(CE)

ACTA DE RESULTADOS

Peticionario: [redacted]

Ref. Obra:

Obra:

F. Inicio Ensayo: 27/01/2025 F. Fin Ensayo: 24/02/2025

Destinatario: [redacted]

RESULTADO DEL ENSAYO

FABRICACIÓN Y ENSAYO A COMPRESIÓN DE PROBETAS DE HORMIGÓN

UNE-EN 12350-1:2009, UNE-EN 12350-2:2009, UNE-EN 12390-2:2009 /1M:2015, UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, Art. 57.3.2(CE)

DATOS DE LA OBRA

Constructor: [redacted]

Localizacion: [redacted]

DATOS DEL SUMINISTRO

Solicitado por:	ESPECIFICACION		
Designación:	HA-25/B/16/IIa		
Tipo:	Preparado en Central		
Central:	[redacted]		
Planta:			

Camión:	0107 KWX	**Albarán:**	789534
Cemento:	CEM IV/A-V 42.5R	**Fabricante:**	[redacted]
Aditivo:		**Fabricante:**	[redacted]
Cont. Cemento:		**Rel a/c:**	0.55
H. Salida Planta:	14:45	**H. Llegada Obra:**	15:20

DATOS DEL MUESTREO

Tipo:	
Zona en la amasada:	ENTRE 1/4 Y 3/4 DESCARGA
Método de Compactación:	MANUAL (25 golpes con pica compactadora)
Conservación en obra:	16-72 horas tapadas con bolsa o arpillera
Muestreado por:	[redacted]

H. Toma: 15:25 **Tª Ambiente/Tª Hormigon:** 16 /

H. Fabricación:

OTROS DATOS

Asentamiento (Cono de Abrams Medio), mm:	80/80 Media:80		
Tipo de Asentamiento:	Simétrico		
Ajuste de la superficie de las probetas, UNE EN 12390-3:	Pulido		
Código Prensa:	GR.MA002	**Clase:**	I
Probetas:	Cilíndrica 15x30 cm	**Existe Recinto de Conservacion en Obra:**	☐
Conservación en laboratorio:	Hasta rotura en cámara húmeda (>95% HR, 20ºC±2ºC)		

Edad (días)	Fecha Ensayo	Tipo de Rotura	Dimensiones (cm)	Carga de Rotura (KN)	Tensión de Rotura (MPa)
28	24/02/2025	Satisfactoria	Cilindrica 15x30 Dimen. Normalizadas	576.09	**32.6**
28	24/02/2025	Satisfactoria	Cilindrica 15x30 Dimen. Normalizadas	572.56	**32.4**

Tensión de rotura media (Mpa)	
28 Días	**32.5**

El RESPONSABLE DEL ENSAYO DECLARA QUE LOS ENSAYOS SE HAN REALIZADO CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LAS NORMAS DE ENSAYO: UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 12390-3

Se comprueba visualmente que el tamaño máximo del árido se corresponde con el indicado en el albarán.

Observaciones: ENSAYO DE CONTROL DE VERIFICACIÓN (CONTRASTE DOR)

[redacted]